

BRICKFORM® Triple Seven Bond-Coat™



Primer Reactivo

CARACTERISTICAS:

- Aplicación Fácil
- Mejora Adherencia al Concreto
- Previene que el Subsuelo Absorba la Humedad del Recubrimiento
- Usos en interior o exterior
- Ideal para usar como primera capa en superficies de concreto, azulejo, terrazo, ladrillo y recubrimientos
- Recubrimientos se pueden aplicar en la capa base seca durante un periodo de dos horas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BRICKFORM Triple Seven Bond Coat es de una alta resistencia, de clase superior, a base de agua, es un copolímero que proporciona mayor fuerza de adherencia y es el primer capa perfecta para usar con los productos de recubrimiento BRICKFORM Stampable Overlay, Micro-Topping y SM Professional Grade. Porque BRICKFORM Triple Seven Bond Coat re-emulsiona cuando está mojado, es el preferido sobre otros primers acrílicos para productos de rejuvenecimiento para concreto. BRICKFORM Triple Seven Coat puede ser utilizado en cualquier superficie de concreto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Siga las instrucciones recomendadas para la preparación de la superficie del producto de recubrimiento que se utilizará. Las Hojas de Información Técnica de los productos Brickform OL-60, SC-60, SM Professional, and Brickform Microtopping están disponibles en la página www.brickform.com.

APLICACION

Brickform Triple Seven Bond Coat se aplica al concreto antes de colocar un producto de recubrimiento de Brickform. Una vez que la superficie ha sido debidamente perfilada y limpiada, permitir que el concreto se seque por completo. Aplicar Triple Seven Bond Coat sin diluir con un rodillo, pulverizador o rociador de baja presión. Permitir que el material se remoje en el cimiento y una vez que el material se cuaje en el concreto, el material de recubrimiento puede ser aplicado. No permita que la capa de base se encharque. No aplique el recubrimiento si la capa de Triple Seven Bond Coat está húmeda o si el material exhibe un aspecto blanquecino/azul.

Si el cimiento es muy poroso, dos capas pudieran ser necesarias.

La capa de Triple Seven Bond Coat permanece activa durante aproximadamente 2 horas. Asegúrese de que el material de recubrimiento se aplique durante este período de tiempo. Si permite que el material se asiente por más de dos horas, vuelva a aplicar la capa de Triple Seven Bond Coat.

ALMACENAMIENTO

El producto NO debe almacenarse en temperaturas superiores a 90 ° F. Mantenga los recipientes firmemente cerrados. NO permita que el producto se congele. NO almacene el producto por más de un año.

COBERTURA

Dependiendo de la porosidad y composición del cimiento, Bond Coat cubrirá un promedio de 200 pies cuadrados por galón.

PROPIEDADES DE TRIPLE SEVEN BOND

Cobertura.....	200 pies cuadrados por galón
Tiempo de Secado	30 a 60 minutos
Nivelación	Excelente
PH.....	8.9 - 90
Recubrir	Excelente
Vida Util	1 año
Densidad	1.04
COV.....	0

GARANTÍA

Este producto no está diseñado para uso al público y está destinado para uso de contratistas e instaladores con licencia, experimentados y entrenados en el uso de estos productos. Es garantía de calidad uniforme, dentro de las tolerancias de fabricación. El fabricante no tiene control sobre el uso de este producto, por lo tanto, ninguna garantía, expresa o implícita, es o se puede hacer en cuanto a los efectos o como resultados de dicho uso. En cualquier caso, el fabricante se limitará al reembolso del precio de compra o reemplazo del material que se demuestre que está defectuosa. El usuario será responsable de determinar la compatibilidad del producto y asume todos los riesgos y responsabilidades.

FABRICANTE

BRICKFORM, una División of Solomon Colors, Inc.

ORDER SPECIFICATIONS

Bond Coat – Capa Base

Peso al Enviar	Tamaño del Envase	No. del Artículo
40 lbs (18.9 L)	5 galones	BC-007
10 lbs (4.5 kg)	1 galón	BC-0071